



GRAFFTEX TINTA DUPLA FUNÇÃO

Descrição: É uma tinta dupla função, ou seja, fundo e acabamento (proteção e decoração). Para uso interno e externo indicado para aplicar em superfícies metálicas ferrosas, tais como aço carbono, galvanizados, zincados etc. A secagem é extra rápida, com bom poder de cobertura, rendimento fácil aplicação. Seu acabamento pode ser de aspecto brilhante, acetinado ou fosco.

Indicação: Indicado a aplicação em metais ferrosos como aço carbono, galvanizados, zincados etc.

Cores: Conforme catálogo.

Informações técnicas

Composição: Copolímeros alquídicos e acrílicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarboneto aromáticos e alifáticos, glicóis e aditivos.

Viscosidade: 60 - 70 KU

Densidade 1,0 – 1,2 g/cm³

Sólidos: 40 a 55 %

Embalagens: 3,6L

Dados de aplicação

Diluição: Tolueno

Diluir de 20 à 30 % conforme necessidade.

Aplicação: De 2 a 3 demãos com pistola de ar comprimido (pressão de 30 a 40 lbs/pol²). Agitar bem o produto antes da aplicação. OBS.: Recomenda-se aplicar com pistola convencional de média pressão, ajustando a diluição se necessário, devido a solventes voláteis de sua composição. Durante o procedimento de pintura, aplicar camadas leves sem excessos, devido a secagem ultrarrápida.

Rendimento: Até 12m²/Litro/demão podendo variar conforme espessura, diluição, absorção da superfície e técnicas de aplicação.

Demão: De 2 a 3 demãos.

Secagem: Ao toque 20 minutos; entre demãos 2 horas e final 8 horas.

Preparação da superfície: Conforme ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 SAC: 0800 4005858 - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

Metais ferrosos novos

Limpar, lixar, caso tenha resíduos de óleos efetuar limpeza com aguarrás. Aplicar de 2 a 3 demãos de Esmalte Grafftex dupla função.

Com ferrugem/ corrosão

Raspar, lixar, limpar, verificar a condição, e aplicar conforme indicação de 2 a 3 demãos de Esmalte Grafftex dupla função.

Madeira Nova: Lixar a superfície para eliminar as farpas; aplicar 1 a 2 demãos de Fundo Branco Fosco Grafftex; após secagem, lixar e eliminar o pó. Repintura: Lixar a superfície para eliminar o brilho; retirar todo o pó.

Repintura em geral de superfícies metálicas. Remover partes velhas, soltas ou mal aderidas, raspar partes escascadas limpar e aplicar Esmalte Grafftex dupla função.. Caso tenham ferrugem proceder conforme descrito acima.

Galvanizado Limpar, lixar, remover todo tipo de sujeira e após passar demãos de Esmalte Grafftex dupla função. Caso em superfícies de galvanizado tenham início ou pontos de ferrugem, eliminar antes da aplicação.

Manchas de gordura ou graxa

Limpar com desengordurante e esperar secar; seguir as orientações específicas de cada superfície.

Recomendações: Recomendações: Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não recomendamos pintar em ambientes com temperaturas inferiores a 12°C e umidade do ar superior a 85%. Não usar outro solvente para a diluição. Não aplicar sobre superfícies de alvenarias úmidas, molhadas ou com infiltrações. Corrigir falhas antes da pintura.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 SAC: 0800 4005858 - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.