

## Grafftex Cimento Queimado

**Descrição:** Revestimento Liso Acrílico decorativo, desenvolvido para criar efeitos diversos em áreas internas e externas, com ação antimoho, de alta resistência, boa aderência, ótima cobertura e acabamento visual fosco, podendo apresentar brilho após compactação/laminação e /ou polimento, alto rendimento e aplicação semelhante a uma massa corrida.

**Indicação:** Indicado para superfícies externas e internas não molháveis de reboco, fibrocimento, massa corrida ou acrílica e repinturas.

**Cores:** Base de uso exclusivo para ser tingindo no Sistema Selfftex.

**Classificação:** Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.1.

### Informações técnicas

**Composição:** Água, cargas minerais inertes, pigmentos especiais, copolímero acrílico estirenado, biocida não metálico, espessantes acrílicos e celulósicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, tensoativos e coalescentes.

**Toxicidade:** Baixa toxicidade

**Sólidos/Massa:** 48% à 58%

**Densidade:** 1,35 – 1,45 g/cm<sup>3</sup>

**Ponto de fulgor:** >100° C

**Embalagens:** 3,8 kg

**Prazo de validade :** 24 meses (embalagem fechada e sem uso).

### Dados de aplicação

**Diluição:** Pronto para uso após tingindo no Sistema Selfftex.

**Aplicação:** A aplicação do produto deve ser feito em uma superfície preparada, preferencialmente, uma parede aplicada massa niveladora.

Com a utilização de uma desempenadeira de aço INOX de canto arredondado, com movimentos curtos e aleatórios, aplique fina camadas do Cimento Queimado na parede. Evite deixar qualquer imperfeição na parede como; excessos de produto ou riscos. Aguardar de 6 a 8 horas e repetir o procedimento aplicando outra demão. Os efeitos das manchas variam conforme técnica e movimentos realizados pelo profissional.

**Rendimento:** Até 12 m<sup>2</sup> /galão 3,8 Kg /demão. Dependendo do tipo e estado da superfície.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

**Número de demãos:** Duas à três demãos.

**Secagem:** Entre demão: 6 à 8 horas. Ao toque: 2 horas. Final: de 4 a 9 dias, dependendo do tipo e condições do substrato, bem como das condições climáticas.

**Recomendações:** Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° C e umidade relativa do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. A aplicação em dias chuvosos retardará a secagem e a cura final do produto, e a incidência direta do sol promoverá uma secagem superficial muito rápida prejudicando o aspecto final.

**Acessórios de pintura:** Espátula, desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site [www.graftex.com.br](http://www.graftex.com.br).