

## Grafftex Massa Niveladora Interna Corrida Interior

**Descrição:** É um produto de excelente enchimento, fácil de aplicar e lixar, rápida secagem e baixo odor. Proporciona um acabamento liso e sofisticado.

**Indicação:** Indicado para alisar e corrigir superfícies internas e não molháveis de reboco, gesso e paredes pintadas.

**Classificação:** Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.7.2 e em conformidade à norma ABNT NBR 15348.

### Informações técnicas

**Composição:** Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, espessantes acrílicos e celulósicos, microbicidas não metálicos e água.

**Toxicidade:** Baixa toxicidade

**Sólidos/Massa:** 76% ± 2,0

**Densidade:** 1,80 g/cm<sup>3</sup> ± 0,02 g/cm<sup>3</sup>

**Ponto de Fulgor:** > 100°C

**Embalagens:** 1,4 kg, 5,6 kg, 15 kg e 25 kg

**Prazo de validade:** 12 e 24 meses dependendo da embalagem, fechada e sem uso.

### Dados de aplicação

**Diluição:** Pronta para uso

**Número de demãos:** Duas a três, com intervalo mínimo duas hora entre demãos, aplicadas em camadas finas, utilizando espátula ou desempenadeira de aço.

**Rendimento:** Até 0,55 kg/m<sup>2</sup>/demão. Podendo variar conforme o tipo de substrato aplicado.

**Secagem:** Ao toque: 40 minutos. Final 5 horas.

**Preparação da Superfície:** (Norma NBR 13245) A superfície deve estar firme, limpa, coesa, seca, sem poeira, brilho, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

**Recomendações:** Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90%.

**Acessórios de pintura:** Desempenadeira e Espátula de Aço.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou site [www.grafftex.com.br](http://www.grafftex.com.br).

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório Pesquisa & Desenvolvimento  
Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR  
CEP: 86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.