

Grafftex Revestimento Acrílico Pedras Naturais

Descrição: Revestimento decorativo de acabamento rústico e de fácil aplicação. Formulado com pedras naturais nobres, não contém pigmentação, o que garante um acabamento duradouro, sem desbotamento. Além disso, possui propriedades hidropelentes, antimoho e alta resistência.

Indicação: Indicado para superfícies externas e internas de reboco, concreto aparente, blocos de concreto, fibrocimento, massa corrida e repinturas. **OBSERVAÇÃO:** POR SE TRATAR DE REVESTIMENTO DE COR NATURAL, NÃO DEVE SER MISTURADOS LOTES NA APLICAÇÃO SOBRE O MESMO PANO DEVIDO A DIFERENÇA DE TONALIDADE.

Cores: Cristal Dubai Preto, Full Black, Turmalina Max, Barroco, Branco Ceara, Verde Ubatuba, Marrocos Black, Nobre Requite, Barroquito Black, Crepe Gold, Imperial, Parisi Médio, Esmeralda, Arabesco, Parisi Black, Cristal Dubai, Nero Madri e Ouro.

Classificação: Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.2 e 4.6.3.

Informações técnicas

Composição: Pedras Naturais, copolímero acrílico estirenado, água, biocida não metálico, espessantes acrílicos e celulósicos, tensoativos e coalescentes.

Sólidos/Massa: 60 - 80%

Densidade: 1,5 – 2,0 g/cm³

Prazo de validade : 24 meses (embalagem fechada e sem uso).

Dados de aplicação

Diluição: Pronto para uso, se necessário pode ser diluído com até 5% de água. .

Rendimento: 3,5 – 4,5 kg/m². O rendimento pode variar conforme técnica do pintor, características do substrato e espessura utilizada.

Número de demãos: Uma demão.

Secagem: Entre demão: 6 à 8 horas. Ao toque: 2 horas. Final: de 4 a 9 dias.

Acessórios de pintura: Espátula e desempenadeira de aço inoxidável.

Aplicação: Aplicar uma demão de Primer Grafftex, utilizando uma cor próxima à cor do revestimento. Aguardar a secagem. Espalhar o produto com o auxílio de uma desempenadeira de aço inox, removendo o excesso até obter uma camada uniforme com espessura igual ao grão maior. Caso o produto comece a apresentar aspecto de

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

escorrimento na superfície, é necessário compactá-lo/alísá-lo com a desempenadeira de aço.superfície, o produto necessita ser compactado/alisado com a desempenadeira de aço.

Recomendações:

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° C e umidade relativa do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. A aplicação em dias chuvosos retardará a secagem e a cura final do produto, e a incidência direta do sol promoverá uma secagem superficial muito rápida prejudicando o aspecto final.

Para aplicação em material cimentício: Aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura e verificar a existência de trincas, emendas, som de coco ou qualquer outro defeito. Faça os reparos necessários.

PRECAUÇÕES: Utilizar o produto ao ar livre ou bem ventilado. Utilize equipamentos de proteção individual como; óculos de segurança, luvas, avental e máscara protetora. Evite ingerir o produto. Em caso de ingestão do produto não provoque vômito e procure um médico. Em caso de contato com a pele, enxague a pele com água.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.