

## Grafftex Revestimento Acrílico Toque de Luxo

**Descrição:** Revestimento decorativo de acabamento rústico e de fácil aplicação, formulado com pigmentos especiais que proporcionam um acabamento com aparência e brilho idênticos aos dos metais nobres, resultando em ambientes elegantes e sofisticados. Além disso, proporciona proteção às superfícies devido às suas características hidrorrepelentes, antimoho e de alta resistência.

**Indicação:** Indicado para superfícies externas e internas de reboco, concreto aparente, blocos de concreto, fibrocimento, massa corrida e repinturas. **OBSERVAÇÃO:** POR SE TRATAR DE REVESTIMENTO ESPECIAL, NÃO DEVE SER MISTURADOS LOTES NA APLICAÇÃO SOBRE O MESMO PANO DEVIDO A DIFERENÇA DE TONALIDADE.

**Cores:** Cobre, Prata, Ouro e Ouro Branco

**Classificação:** Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.2 e 4.6.3.

### Informações técnicas

**Composição:** Pedras Naturais, copolímero acrílico estirenado, água, Pigmentos especiais, biocida não metálico, espessantes acrílicos e celulósicos, tensoativos e coalescentes.

**Sólidos/Massa:** 60 - 80%

**Densidade:** 1,5 – 2,0 g/cm<sup>3</sup>

**Prazo de validade :** 24 meses (embalagem fechada e sem uso).

### Dados de aplicação

**Diluição:** Pronto para uso, se necessário pode ser diluído com até 5% de água. .

**Rendimento:** 3,5 – 4,5 kg/m<sup>2</sup>. O rendimento pode variar conforme técnica do pintor, características do substrato e espessura utilizada.

**Número de demãos:** Uma demão.

**Secagem:** Entre demão: 6 à 8 horas. Ao toque: 2 horas. Final: de 4 a 9 dias.

**Acessórios de pintura:** Espátula e desempenadeira de aço inoxidável.

**Aplicação:** Aplicar uma demão de Primer Grafftex, utilizando uma cor próxima à cor do revestimento. Aguardar a secagem. Espalhar o produto com o auxílio de uma desempenadeira de aço inox, removendo o excesso até obter uma camada uniforme com espessura igual ao grão maior. Caso o produto comece a apresentar aspecto de escorrimento na superfície, é necessário compactá-lo/alísá-lo com a desempenadeira de aço.superfície, o produto necessita ser compactado/alisado com a desempenadeira de aço.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

**Recomendações:**

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° C e umidade relativa do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. A aplicação em dias chuvosos retardará a secagem e a cura final do produto, e a incidência direta do sol promoverá uma secagem superficial muito rápida prejudicando o aspecto final.

Para aplicação em material cimentício: Aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura e verificar a existência de trincas, emendas, som de coco ou qualquer outro defeito. Faça os reparos necessários.

**PRECAUÇÕES:** Utilizar o produto ao ar livre ou bem ventilado. Utilize equipamentos de proteção individual como; óculos de segurança, luvas, avental e máscara protetora. Evite ingerir o produto. Em caso de ingestão do produto não provoque vômito e procure um médico. Em caso de contato com a pele, enxague a pele com água.

**TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO:** O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada, em um local coberto, fresco e ventilado. O transporte e armazenamento devem ser feitos de forma a garantir que o produto fique na posição vertical, sem tombar.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site [www.grafftex.com.br](http://www.grafftex.com.br).