

## Grafftex Textura Projetada

**Descrição:** Revestimento, hidrorrepelente, antimoho, de alta resistência, de fácil aplicação, boa aderência, ótima cobertura e alto rendimento. Especialmente desenvolvido para ser aplicado com pistola para projetar.

**Indicação:** Indicado para superfícies internas e externas de reboco, concreto aparente, blocos de concreto, fibrocimento, massa corrida ou acrílica e repinturas.

**Cores:** Branco e base para tingimento no Sistema Selfftex.

**Classificação:** Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.2.

### Informações técnicas

**Composição:** Água, cargas minerais inertes, copolímero acrílico estirenado, biocida não metálico, espessantes acrílicos e celulósicos, hidrocarbonetos alifáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados e tensoativos.

**Toxicidade:** Baixa toxicidade

**Sólidos/Massa:** 80% ± 3

**Densidade:** 1,800 – 1,900 g/cm<sup>3</sup>

**Ponto de fulgor:** >100° C

**Embalagens:** 5,6 kg, 23 Kg e 25 kg

**Prazo de validade :** 12 e 24 meses dependendo da embalagem, fechada e sem uso.

### Dados de aplicação

**Diluição:** Diluir com até 2% de água potável.

**Aplicação:** Aplicar uma demão de **Primer Grafftex** na mesma cor do **Revestimento** a ser aplicado e aguardar secagem (mínimo de 12 horas). Com a pistola para projetar espalhar o produto, em passadas sucessivas, até obter uma camada uniforme. Aguardar secagem de cerca de 10/30 minutos. Em seguida, passar sobre o produto aplicado, a desempenadeira de PVC, ligeiramente umedecida em água potável, até obter o efeito desejado. Efeitos especiais podem ser obtidos, pintando com tinta acrílica **Grafftex** na cor desejada e lixando ou passando esponja proporcionando partes mais claras e mais escuras.

**Rendimento:** 12 à 18 m<sup>2</sup> /demão/barrica 25 kg, dependendo do tipo e estado da superfície.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

**Número de demãos:** Uma demão .

**Secagem:** Ao toque: 4 horas. Final: de 4 a 9 dias, dependendo do tipo e condições do substrato, bem como das condições climáticas.

**Recomendações:** Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° C e umidade relativa do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. A aplicação em dias chuvosos retardará a secagem e a cura final do produto, e a incidência direta do sol promoverá uma secagem superficial muito rápida prejudicando o aspecto final. Duas semanas após a pintura, gotas de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.

**Acessórios de pintura:** Espátula, compressor, pistola para projetar, desempenadeira de PVC e esponja.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site [www.grafftex.com.br](http://www.grafftex.com.br).

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.